

ОПИСАНИЕ

Loctite 8192 образует сухое покрытие при комнатной температуре. Данное тефлоновое покрытие является сухой смазкой предотвращающей накопление пыли и грязи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт образует идеальную скользящую поверхность для легкого движения на металлических и неметаллических поверхностях, таких как дерево, пластмасса, эластомеры и керамика. Кроме того, это покрытие защищает поверхность металла от коррозии. Иногда этот продукт используется в качестве разделяющей смазки для форм.

ОДОБРЕНИЯ

- Одобрено для случайного контакта с пищей согласно Указателю CERNA 1992г. (Франция).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Важно правильно подготовить поверхность.

Поверхность должна быть чистой. Рекомендуется обезжиривание. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

Перед применением энергично взболтать.

Продукт следует распылять с расстояния в 20см для образования однородного покрытия. Покрытые поверхности следует высушить, 15-30 минут при комнатной температуре.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Основа	Тефлоновый лак
Цвет	Желтоватый
Запах	Без запаха
Плотность при 20°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/ DIN 51 757	0,7
Точка вспышки, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	--
Время сушки (сухая на ощупь), сек	30
Время полимеризации при 20°C, мин	15

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ

Газ-вытеснитель	CO ₂
Вес, %	3

СВОЙСТВА

- Рекомендуемая рабочая температура, °C от -180 до +260